



## ROMPOX® – D7000


skystas biraus grindinio surišėjas

Greitas, lengvai įgyvendinamas sprendimas birios dangos suklijavimui: tinkamas sutvirtinti smėlį, žvyrą, skaldą, medžio mulčių.

Apsaugo grindinį nuo dulkių ir nepageidaujamos augalijos, taupo išlaidas skirtas grindinio priežiūrai, prailgina grindinio tarnavimo laiką. Pralaidus vandeniui. Puikiai tinka keliams, parkams, takams, kiemams, sodams, vaikų žaidimo aikštelėms ir privačių namų kiemams, sodams, takams, daržams. Natūrali aplinka jums.

### Savybės

- Viešo naudojimo teritorijoms ir privatiems kiemams.
- Stipri formulė
- Prailgina grindinio tarnavimo laiką
- Apsaugo nuo dulkių
- Apsaugo nuo žolių
- Mažina grindinio priežiūros išlaidas
- Pralaidus vandeniui
- Tausoja šlaitus nuo erozijos



# ROMPOX® – D7000

skystas biraus grindinio surišėjas

## Padengimas

**Paruošimas:** Tvarkomas paviršius turi būti laidus vandeniui, kad surišėjas įsiskverbtų maksimaliai giliai. Produktas nekeičia paviršiaus įgėrio – panaudojus produktą, grindinio paviršiaus vandens sugėrimo savybės nepasikeis.

**Svarbu:** Smėlio, žvyro skaldos, mulčiaus granulės turi būti nesmulkesnės nei 0,4 mm frakcijos. Smulkesnės nei 0,4 mm frakcijos medžiagos gali nesusirišti.

**Sudrėkinimas:** Prieš darbą sudrėkinkite paviršių smulkia vandens srove. Nepalikite balų.

**Padengimas:** Įpilkite rišiklį į laistytuvą ir palaistykite juo tvarkomą sudrėkintą paviršių. Po apytiksliai 15-20 minučių rišiklis įsigers į paviršių ir baltos spalvos nebeliks. Sutrombuokite paviršių, tačiau tai nėra privaloma.

**Sunaudojimas:** apytiksliai 2 L / 1 m<sup>2</sup>.

**Patarimas:** Dažnai sunkaus transporto veikiamą paviršių rekomenduojama pakartotinai padengti rišikliu po 3 metų.

**Po padengimo:** Sutvarkytą paviršių apsaugokite 48 valandoms nuo lietaus. Apsauga nuo lietaus turi būti klojama netiesiogiai ant paviršiaus, o paliekant oro tarpą.

**Svarbi informacija:** Tvarkydami paviršių naudokite apsaugines priemones: pirštines, akinius. Pagal poreikį pasibandykite rišiklį pradžioje nedideliame plote. Dėl natūralių priežasčių sutvarkytas paviršius gali dėvėtis.

## TECHNINĖ INFORMACIJA

Produktas / sistema	Vienakomponentis specialusis skystis	
Dengimo laikas, esant 20 °C	20-30 min.	ROMEX®-norm 04
Temperatūros reikalavimas	> 7 °C iki maks. 30 °C Žemesnėje temperatūroje lėčiau kietėja, aukštesnėje kietėja labai greitai.	
Eksplotacija (jei dengiame esant 20 °C)	Po 48 val. galimos pėsčiųjų, po 6 dienų – transporto apkrovos.	
Laidumas vandeniui	Paviršius išlieka toks pat laidus, koks buvo iki produkto panaudojimo.	
Produkto tinkamumas naudoti	12 mėn., pakuotę sandėliuojant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio apsaugotoje vietoje.	

1 rišiklio pakuotė padengs apytiksliai 10 m<sup>2</sup>

Sunaudojimas: 2 litro vienam kvadratiniam metrui



Kiekvienas birus paviršius turi savo natūralias subjektyvias savybes ir pasiektas rezultatas su kiekviena natūralia medžiaga yra subjektyvus.



Detalesnę informaciją pateiksime telefonu +370 61874836

ROMEX®