



ROMPOX® – EASY

Lengvam ir greitam grindinio siūlių užpildymui

Jau sumaišytas ir paruoštas naudoti vieno komponento siūlių užpildas. Produktas pradeda stingti reaguodamas su deguonimi, todėl visas mišinys pakuojamas į vakuumines pakuotes. Dėl paprasto, lengvo naudojimo šis labai vandeniui laidus užpildas tinka ir neprofesionalams. Tinka naudoti aplink namus, kiemams, takams, grindiniui, kuriuo retkarčiais važiuoja lengvieji automobiliai (su tinkamai įrengtu, tvirtu, vandeniui laidžiu pagrindu). Siūlių užpildas gali būti naudojamas beveik su visais natūraliais akmenimis, betono trinkelėmis ir klinkeriu.




smėlio

pilka

bazalto

Savybės

- siulės plotis – nuo 5 mm
- siulės gylis – nuo 30 mm
- sumaišytas, paruoštas naudojimui,
- supakuotas į vakuumines pakuotes
- gali naudoti ir neprofesionalai
- tinkantis beveik visiems grindiniams
- galima naudoti esant dulksnai
- po naudojimo nereikia apsaugoti nuo dulksnos
- atsparus šalčiui ir druskai
- laidus vandeniui



ROMPOX® – EASY

Ypač lengvai naudojamas grindinio siūlių užpildas

NAUDOJIMAS

Reikalavimai įrengimo vietai: grindinio pagrindai turi būti įrengti pagal numatomas eismo apkrovas, vadovaujantis grindinio įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei rekomendacijomis, taip pat pakankamai pralaidūs vandeniui (produktą naudokite tik grindiniuose su vandeniui pralaidžiu pagrindu (drenuojančiais mišiniais) arba turinčiuose ne mažesnę kaip 2 % nuolydį). Šis produktas netinkamas naudoti nuolat drėgnose vietose (pvz., baseinams, fontanams, lietaus latakams ir t.t.).

Paruošimas: minimalus rekomenduojamas siūlės gylis užpildymui – 30 mm (esant eismo apkrovoms, – ne mažiau 2/3 grindinio akmens / trinkelės aukščio). Minimalus siūlės plotis – 5 mm. Prieš pradėdant darbus, grindinio paviršius turi būti nuvalytas nuo visų nešvarumų. Besiribojantys paviršiai, kurių neplanuojama padengti, turi būti apkljuoti lipnia juosta, kad būtų išvengta sąlyčio su užpildu. Grindinio sudrėkinimas: prieš darbą gausiai sudrėkinkite grindinį. Nepalikite vandens grindinio siūlėse.

Siūlių užpildymas: atidarykite kibirą, išimkite vakuuminę pakuotę, ją perpjaukite ir supilkite užpildą ant gerai sudrėkinto paviršiaus. Guminiu slankikliu paskleiskite užpildą į siūles, užtikrindami, kad jis visiškai užpildytų siūles. Visi įrankiai, taip pat darbo batai siūlių užpildymo metu turėtų būti reguliariai valomi purškiant vandenį, kad ant grindinio paviršiaus neliktų užpildo medžiagos priemaišų ir batų pėdsakų.

Instaliavimo patarimas siauroms siūlėms: norint kokybiškai ir pilnai užpildyti siauresnes siūles, rekomenduojame instaliavimo metu švelniai purkšti vandenį. Neužpildytas siūles papildomai užpildyti mišiniu. Užtikrinti, kad vanduo neužsilaikytų siūlėse bei tarpuose, kad būtų tinkamai įrengtas nuolydis.

Galutinis valymas: grindinio paviršių kruopščiai valykite švelnių šerių šluota tol, kol bus pašalinti visi užpildo likučiai. Gaminių su nuožula kraštai turi būti atidengti, nes šioje srityje negalima užtikrinti pakankamo sukibimo. Šluoti reikia įstrižai siūlės. Nušluoto užpildo pakartotinai nenaudokite. Po 24 valandų, vis dar likus užpildo likučiai, grindinio paviršių galite nuvalyti šluota.

Vėlesnė priežiūra: apsauga nuo dulksnos nebūtina. Nuolatinio ar stipraus lietaus atveju užpildu šviežiai padengtą paviršių reikia apsaugoti 24 valandas. Nedėkite apsaugos nuo lietaus tiesiai ant paviršiaus. Turi būti užtikrinta oro cirkuliacija. Po užpildo panaudojimo ant grindinio paviršiaus lieka labai plona epoksidinės dervos plėvelė, kuri sustiprina grindinio paviršiaus spalvą ir apsaugo jį nuo nešvarumų. Dervos plėvelė yra laikina ir laikui bėgant išnyks dėl atmosferos poveikio. Dervos plėvelė nelaikoma defektu ir paviršiaus savybėms įtakos nedaro. Jei turite abejonių, prieš atlikdami darbus visame numatytame plote, išbandykite produktą nedideliame grindinio plote.

Svarbi informacija: užpildas turi specifinį kvapą, kuris, užpildui visiškai sukietėjus, išnyks. Užpildą naudokite gerai vėdinamose lauko vietose. Naudokite apsaugines priemones: drabužius, pirštines, akinius. Užpildytas siūles reikia nuolat tinkamai prižiūrėti, t. y. pasirūpinti, kad ant jų nepatektų jokių organinių medžiagų (pvz., dirvožemio ir pan.). Krentantys lapai, žolė, samanos nuo grindinio paviršiaus ir iš siūlių turi būti reguliariai šalinami. Užpildytos siūlės laikui bėgant gali šiek tiek nusišlifuoti. Natūrali užpildo sudėtis gali turėti įtakos užpildo spalvai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Produktas	1-komponentis Polibutadienas						
Gniuždyimo stipris	7,1 N/mm ² 1 030 psi Laboratorinė vertė 5,9 N/mm ² 856 psi Darbų atlikimo vietos vertė						
Lenkimo/tempimo stipris	3,4 N/mm ² 493 psi Laboratorinė vertė 3,6 N/mm ² 522 psi Darbų atlikimo vietos vertė						
Elastingumas	820 N/mm ² 118 931 psi Laboratorinė vertė 690 N/mm ² 100 076 psi Darbų atlikimo vietos vertė						
Tankis	1,54 kg/dm ³ 0,89 oz/in ³						
Instaliavimo laikas esant +20 °C temperatūrai	apytiksliai 25 minutės						
Aplinkos sąlygos naudojimo metu	Nuo +5 °C iki +30 °C laipsnių. Esant žemai temperatūrai stingsta lėčiau. Esant aukštai temperatūrai stingsta greičiau.						
Instaliavimo temperatūra +20 °C	Naudojimas paviršiumi po 24 valandų galima vaikščioti pėstiesiems, po 6 dienų – važiuoti transporto priemonėmis.						
Vandens pralaidumo koeficientas	7,5 × 10 ⁻⁴ = 2,3 l/min/m ² kai bendrame plote siūlės sudaro 10%						
Geriausias po pagaminimo	24 mėnesiai						
Sandėliavimas	Teigiamoje temperatūroje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nekrauti produkto pakuotės vieną ant kitos.						

Sąnaudų lentelė (kg/m ²), skaičiuota kai siūlės gylis 30 mm							
Siūlės plotis	Grindinio elemento matmenys	80 × 40 cm	60 × 60 cm	40 × 40 cm	32 × 24 cm	24 × 16 cm	9 × 11 cm
	3 mm (min.)	0,9 kg	0,8 kg	1,2 kg	1,7 kg	2,4 kg	4,4 kg
	10 mm	1,7 kg	1,5 kg	2,3 kg	3,2 kg	4,5 kg	7,9 kg
	Daugiakampės plokštės	rekomenduojame ROMPOX® – D1					



PASTABOS

Užpildą sudaro ir natūralios medžiagos kurioms įtakos turi natūralūs spalvų pasikeitimai.

Šioje brošiūroje išspausdinta informacija yra pagrįsta bandymais, mokslu ir praktika. Vaizdai yra pavyzdiniai. Galioja nuo 2022 m. gruodžio mėn. Pasilieka teisę daryti pakeitimus.

Seekite mus:



Konsultacija
+37061874836

ROMEX®