

Savybės

Ekologiškas grindinio trinkelė ir betoninių paviršių impregnavimas. Jis gerokai sumažina paviršiaus įgeriamumą, todėl padidėja jo atsparumas ardomajam vandens poveikiui. Preparatas atgaivina ir atkuria impregnuotą paviršių, paryškina jo spalvą ir išlaiko matinį paviršių. Ant paviršiaus sukuria apsauginį sluoksnį, suteikiantį vadinamąjį „šlapio grindinio“ efektą. Sumažina polinkį į nešvarumus ir palengvina savaiminį paviršiaus valymąsi veikiant krituliams. Sumažina pelėsių, grybelių, samanų augimą ir nuosėdų susidarymą. Produktas nekenkia aplinkai, jo sudėtyje nėra benzino ar tirpiklių.

Paskirtis

Grindinio trinkelė, bordiūrų, šaligatvio plytelių, klinkerio trinkelė betoninių tvorų, pamatų, visų rūšių spalvoto ir natūralaus betono gaminių ir kitų surenkamų ir monolitinių betoninių paviršių impregnavimui.

Pagrindo paruošimas

Impregnuojamas pagrindas turi būti subrandintas, švarus, sausas, neužšalęs, be riebalų, alyvos ir organinių priemaišų, pavyzdžiui, samanų, dumblių, kerpių ir pan.

Naudojimas

Prieš naudodami produktą išmaišykite, užtepkite ant paviršiaus voleliu, teptuku arba žemo slėgio purkštuvu. Kad pasiektumėte geriausias rezultatus, užtepkite mažiausiai 2 sluoksnius. Sluoksnius tepkite „šlapias ant šlapio“. Venkite balų susidarymo ant paviršiaus, o perteklių pašalinkite švaria šluoste arba kempine. Dirbant būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones (gumines pirštines, darbo drabužius). Naudojimo temperatūra: oro ir pagrindo temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +25 °C. Impregnuoto paviršiaus drėgnumas - ne daugiau kaip 5%. Preparato sudėtyje nėra tirpiklių, todėl jį galima sėkmingai naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Apdorotas paviršius tampa visiškai atsparus vandeniui maždaug po 36 val. Per tą laiką jį reikia saugoti nuo lietaus, intensyvių saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas leidžiamas ne anksčiau kaip po 24 val. po impregnavimo. Baigus darbą, įrankius reikia nuplauti vandeniui.

DĖMESIO !!!

Atsižvelgiant į impregnuojamų paviršių įvairovę (jų spalvą, žaliavų sudėtį, cheminę sudėtį ir t. t.), iš pradžių išbandykite nematomoje vietoje pagrindo reakciją į preparatą.

Saugos rekomendacijos

Laikykitės vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbdami laikykitės darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, dėvėkite asmenines apsaugos priemones (gumines pirštines, apsauginius akinius, darbo drabužius) Venkite užteršti odą ir akis. Nepraleisti į organizmą. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu švaraus vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją. Neįkvėpti naudojimo metu susidariusių garų. Kvėpavimo takams apsaugoti naudokite apsauginę kaukę.

Sąnaudos

Vienam sluoksniui 10m² sunaudojama maždaug 1L impregnanto maždaug įprastai įgeriančio paviršiaus. Faktinės sąnaudos priklauso nuo impregnuojamos medžiagos, jos kokybės ir struktūros bei naudojimo būdo.

Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir pavėsingoje vietoje originaliose sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Galiojimo terminas

Produktą sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Gamybės data yra partijos numeris.